

Общество с Ограниченной Ответственностью
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ОРИОН»

ОКПД 2 23.64.10.110

УТВЕРЖДАЮ:



СМЕСИ СУХИЕ РЕМОНТНЫЕ ТИКСОТРОПНОГО ТИПА
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
23.64.10.110-033-47938133-2024


Дата введения: 20.06.2024 г.

Без ограничения срока действия

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор


ООО «НПК ОРИОН»

 С.Л. Мишутин

«20» июня 2024 г.

Коммерческий директор

ООО «НПК ОРИОН»

 Д.А. Шестаков

«20» июня 2024 г.


Генеральный директор

ООО «НПО ГАРАНТ КОМПОЗИТ»

 Р.Ш. Низамов

«20» июня 2024 г.



Экземпляр 

г. Москва, 2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение для «109 РС Т»
1	Внешний вид	дисперсная смесь серого цвета
2	Максимальная крупность заполнителя, мм	0,2
3	Фибронаполнитель	-
4	Водотвердое отношение на мешок 25 кг	4,0 – 5,0
5	Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм	150-200
6	Сохраняемость подвижности, мин, не менее	30
7	Прочность на сжатие, МПа, 1 сутки, не менее:	10
8	Прочность на сжатие, МПа, 28 суток, не менее:	30
9	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сутки, не менее	2,5
10	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 суток, не менее	5,0
11	Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,5
12	Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее	F ₁₃₀₀
13	Марка по водонепроницаемости, не менее	W12
14	Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), %, не менее	0,9
15	Расход материала на м ² при толщине слоя 1 мм, кг	1,3-1,5
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг, не более	370

1.1.4. Температура применения от +5 °С до + 30 °С.

1.2 Упаковка и маркировка

1.2.1. На каждую единицу упаковки наносится маркировка, в которой указаны:

- 1.2.2 наименование и адрес изготовителя;
- 1.2.3 наименование сухой смеси;
- 1.2.4 обозначение настоящего стандарта;
- 1.2.5 количество воды для приготовления смеси;
- 1.2.6 значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
- 1.2.7 знак Системы сертификации;
- 1.2.8 масса (нетто);
- 1.2.9 номер партии;
- 1.2.10 дата изготовления;
- 1.2.11 гарантийный срок хранения.

ТУ 23.64.10.110-033-47938133-2024

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

**СМЕСИ СУХИЕ
РЕМОНТНЫЕ**

Лит	Лист	Листов
	3	14

ООО «НПК ОРИОН»

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Для получения полной версии Технических условий просим Вас направить запрос на электронную почту prkogion-com@mail.ru на имя генерального директора ООО «НПК ОРИОН» Сайбель Юлии Вячеславовны.

Телефон для связи:

Коммерческий директор Шестаков Дмитрий Андреевич

+7-985-280-17-08

Генеральный директор Сайбель Юлия Вячеславовна

+7-981-780-16-19

С уважением,

Коллектив ООО «НПК ОРИОН».